


FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804/CN

**Swisspearl Patina Structure
(produits complémentaires exclus)**



**Numéro
d'enregistre
ment:**
20241141179

**Date de
publication :**
01-2025



AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de XXXX (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE 1 : La traduction littérale en français de « EPD (Environnemental Product Déclaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES/ La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

GUIDE DE LECTURE

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A2. Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : $2,53 \times 10^{-6}$ (écriture scientifique). Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :

- le kilogramme « kg »,
- le mètre cube « m³ »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ »,
- le mètre carré « m² ».

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- DVR : Durée de Vie de Référence
- DEP : Déclaration Environnementale Produit
- UF : Unité Fonctionnelle
- N/A : Non Applicable

- COV : Composés organiques volatils
- SVHC : Substances extrêmement préoccupantes

PRÉCAUTION D'UTILISATION DE LA DEP POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les FDES peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la NF EN 15804+A2. La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information) »

Note 1 : En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

Note 2 : Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

Note 3 : Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

SOMMAIRE

Air intérieur : COV et formaldéhyde (le cas échéant)	20
Résistance au développement de la croissance fongique (le cas échéant)	20
Émissions radioactives (le cas échéant)	20
Sol et eau (le cas échéant)	20
Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments	20
Confort hygrothermique	20
Confort acoustique	20
Confort visuel	20
Confort olfactif	20

INFORMATION GÉNÉRALES

- Nom(s) et adresse(s) du/des déclarant(s)**
Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 4
8867 Niederurnen
Suisse
- Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels l'ICV est représentatif**
Les produits sont fabriqués sur le site de production de Nyergesújfalu (Hongrie)
- Type de FDES : « du berceau à la sortie d'usine »**
Du berceau à la tombe + Module D
- Type de FDES : collectif (dans ce cas, préciser les règles d'utilisation) ou individuel**
EPD individuelle
- Identification du produit par son nom ou par une désignation explicite ou par la / les références (s) commerciales (s)**
Swisspearl Patina Structure 8 mm
- Cadre de validité**
Cette FDES est réalisée pour un seul produit, fabriqué sur un seul site de production. Aucune analyse de sensibilité n'a été réalisée.
- Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale conforme ISO 14025 par :**
Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale conforme à la norme ISO 14025 : Grégory Herfray de RECto
- La/les référence(s) commerciale(s)/identification du produit par son nom**
Swisspearl Patina Structure 8 mm/Patina NXT
- Lieu de production (France (préciser la ou les régions), Europe (Préciser le Pays), Hors Europe (préciser le pays) (Optionnel))**
Tous les produits Swisspearl Patina Structure 8mm/Patina NXT sont fabriqués dans l'usine située à Nyergesújfalu (Hongrie)

La norme NF EN 15804+A2 sert de RCP	
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025:2010	
interne	externe ☒
Vérification par tierce partie :	
Grégory Herfray, RECto	
Numéro d'enregistrement du programme conforme à la norme ISO 14025 :	
20241141179	
Date de 1ère publication :	

Date de mise à jour :	
Date de vérification : 06-01-25	
Date de fin de validité : 31-12-2030	
	Programme de vérification : FDES-INIES (Décembre 2023) http://www.inies.fr/ Association HQE 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS FRANCE

DESCRIPTION DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT TYPE

- Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée)**
Couvrir 1m² de paroi (intérieur ou extérieur), d'une épaisseur de 8mm, posé selon les directives de pose Swisspearls, pour une durée de vie de référence de 50 ans (accessoires de pose non inclus).
- Performance principale de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée)**
Le Swisspearl Patina Structure est un panneau de façade en fibrociment caractérisée par des crevasses fraisées dans la plaque de façade, ce qui lui confère un aspect rugueux mais naturel.
- Description du produit et de l'emballage**
Les produits sont emballés sous film plastique et livrés sur des palettes en bois.
- Description de l'usage du produit (domaines d'application)**
Les produits Swisspearl Patina sont destinés à être utilisés comme panneaux de façade d'intérieur et d'extérieur.
- Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée)**
Conductivité thermique : 0,4 W/mK
Réaction au feu : A2-s1, d0
- Description des principaux composants et/ou matériaux du produit**
Les principales caractéristiques de Patina Structure sont les suivantes :

Ciment (CEM II A/LL)
Sable de silice
Fibres de cellulose
Trihydrate d'aluminium (ATH)
Wollastonite
Pigments

La quantité totale de matériaux nécessaires pour remplir la fonction de 1m² de Patina Structure est de 14,1 kg

Le poids de l'emballage d'accompagnement pour 1m2 Patina Structure est de 0,078 kg

7. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 1 % en masse))

Aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) à des concentrations supérieures à 0,1 % de la masse du produit n'est présente dans le produit, ce qui est conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

8. Preuves d'aptitude à l'usage

Les panneaux en fibrociment Swisspearl ont obtenu le marquage CE, une déclaration de performance (DoP) et des fiches techniques indiquant les spécifications techniques du produit. Ces documents peuvent être téléchargés à partir du centre de téléchargement de Swisspearl.

9. Circuit de distribution : BtoB / BtoC

BtoB et BtoC

10. Description de la durée de vie de référence (le cas échéant et conformément au 7.3.3.2 de la NF EN 15804)

Les panneaux en fibrociment Swisspearl devraient avoir une durée de vie de référence (RSL) de 50 ans ou plus, selon la liste des durées de vie de référence par défaut de la NF EN 15804+A2/CN2022-10. SBR.

DESCRIPTION DE LA DURÉE DE VIE DE RÉFÉRENCE (DVR)

Durée de vie de référence	50 ans
Propriétés de produit déclarées (à la sortie d'usine)	Voir les fiches techniques sur la page d'accueil de Swisspearl DOP : 021DoP20130701_eng_B6_6,0 mm
Paramètres théoriques d'application	Voir les fiches techniques sur la page d'accueil de Swisspearl DOP : 021DoP20130701_eng_B6_6,0 mm
Qualité présumée des travaux	Voir les fiches techniques sur la page d'accueil de Swisspearl DOP : 021DoP20130701_eng_B6_6,0 mm
Environnement intérieur	Le produit a de faibles émissions intérieures selon le test en vue de l'obtention du certificat finlandais M1 réalisé par Eurofins.
Environnement extérieur	Le produit est conçu pour résister aux conditions extérieures et ne perd pas sa couleur (rapport d'essai T380/036 selon EN17025:2018)
Conditions d'utilisation	Le produit est destiné à être utilisé conformément à la recommandation de Swisspearl Group AG
Scénario d'entretien pour la maintenance	Aucune maintenance n'est nécessaire pour l'entretien des panneaux Patina

INFORMATION DÉCRIVANT LA TENEUR EN CARBONE BIOGÉNIQUE À LA SORTIE DE L'USIN

Teneur en carbone biogénique (à la sortie de l'usine)	Valeur (par unité fonctionnelle)
Teneur en carbone biogénique du produit	0,62 kg C
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	1,35E-04 kg C

ÉTAPES, SCÉNARIOS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Include a lifecycle diagram, specifying the most impactful processes.

DESCRIPTION DES LIMITES DU SYSTÈME (X = inclus dans l'ACV)														
PHASE DE PRODUCTION	ÉTAPE DU PROCESSUS DE PRODUCTION		PHASE D'UTILISATION							PHASE DE FIN DE VIE				BÉNÉFICES ET DÉPENSES AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME
Produit	Transport	Processus de construction et d'installation	Utilisation	Maintenance	RÉPARATION	Remplacement	Accréditation	Utilisation de l'énergie pendant la	Utilisation de l'eau pendant la phase	Démolition / déconstruction	Transport	Traitement des ...	Élimination	Possibilité de réutilisation, récupération,
A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ÉTAPE DE PRODUCTION, A1-A3

A1 - APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES

SWISSPEARL

Cette phase comprend tout ce qui est nécessaire pour se procurer les matières premières nécessaires à la production de ces produits. Elle englobe l'extraction, le traitement, la transformation et la consommation d'électricité et de chaleur. Les palettes en bois n'ont pas été prises en compte dans l'analyse finale, car on a supposé qu'elles seraient réutilisées et que leur impact serait minime.

A2 TRANSPORT VERS LE SITE DE PRODUCTION

Transport depuis les différents sites de fabrication et d'extraction des matières premières jusqu'à l'usine en Hongrie.

A3 FABRICATION

Les panneaux en fibrociment sont produits selon la méthode Hatschek. Le mélange homogène des matières premières de base et de l'eau est transféré dans les cuves de la machine. Dans les cuves, des cylindres de tamisage rotatifs recueillent une fine couche de matériau solide et la transfèrent sur un feutre rotatif pour l'égouttage, puis sur le rouleau de format accumulateur. Le rouleau de format est progressivement recouvert de couches de fibrociment jusqu'à atteindre l'épaisseur de panneau requise. La couche de fibrociment, encore humide et pouvant être moulée, est déroulée et retirée du rouleau. Tous les panneaux en fibrociment sont précurtis pendant un certain temps. Par conséquent, le Patina Structure est séché par un autoclave qui fonctionne au gaz naturel. Après le processus de séchage, les produits sont prêts à subir d'autres traitements, tels que le ponçage, l'ébavurage, la découpe, la peinture, le scellement des bords, l'hydrophobisation, après quoi ils sont pesés, soumis à un contrôle de qualité et emballés.

PRP de 1kWh en Hongrie utilisé dans la production des panneaux : 0,51 kg éq. CO₂.

ÉTAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION, A4-A5

A4 TRANSPORT VERS LE SITE DE CONSTRUCTION

La distance jusqu'au chantier est calculée à partir de l'usine jusqu'à Paris. Dans le cas des produits fabriqués en Hongrie, cette distance est de 1440 km. Swisspearl affirme que les produits ne sont pas endommagés pendant le transport, car les panneaux en fibrociment ne dépassent pas les bords des palettes sur lesquelles ils sont transportés.

Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule	Transport, transport de marchandises, camion, non spécifié {GLO} groupe de marché du transport, transport de marchandises, camion, non spécifié Coupure, U
Distance	1440 km
Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide)	100 % 100 % des retours à vide
Masse volumique en vrac du ou des produit(s) transporté(s)	Transport, transport de marchandises, camion, non spécifié {GLO} groupe de marché du transport, transport de marchandises, camion, non spécifié Coupure, U

A5 PROCESSUS DE CONSTRUCTION-INSTALLATION

Les panneaux en fibrociment ont un poids relativement faible, c'est pourquoi le modèle ne prévoit aucun transport supplémentaire sur le chantier. Les panneaux en fibrociment sont montés sur une construction en bois ou en acier à l'aide de petits outils électriques. L'énergie estimée pour alimenter l'outil manuel est très faible et n'est donc pas prise en compte dans le modèle. Cependant, 6,4 g de vis ont été inclus par m2 dans le calcul. Le traitement des déchets et le transport des déchets d'emballage du chantier à l'incinérateur municipal sont inclus dans ce module. La distance jusqu'à l'installation de traitement des déchets est supposée être de 50 km. Swisspearl affirme ne pas perdre de quantités importantes de produits sur le chantier.

Type de carburant et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion longue distance, bateau, etc.	Non applicable
Utilisation de l'eau	Non applicable
Utilisation d'autres ressources	0,0064 kg de vis par m2
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et de la consommation pendant le processus d'installation	Négligeable
Déchets sur le chantier avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (Ventilés par type)	0 kg de produit 0,0003 kg d'emballages en carton/papier 0,078 kg d'énergie pour les emballages en plastique
Matériaux sortants (ventilés par type) produits par le traitement des déchets sur le chantier, par exemple collectés pour le recyclage, la récupération d'énergie, l'élimination (ventilés par voie)	0,0003 kg d'énergie récupérée pour les emballages en carton/papier 0,078 kg d'énergie récupérée pour les emballages plastiques

ÉTAPE D'UTILISATION, B1-B7

Ces panneaux en fibrociment ont une durée de vie de référence de 50 ans. Pendant la période d'application de 50 ans, aucun entretien n'est normalement nécessaire. Cette phase est incluse dans l'ACV, mais aucun impact environnemental n'a été délibérément pris en compte.

ÉTAPE DE FIN DE VIE, C1-C4

C1 DÉCONSTRUCTION

Une excavatrice a été modélisée pour calculer l'impact des processus de démolition et de transport des déchets sur le site de démolition des panneaux en fibrociment.

C2 TRANSPORT (VERS ÉLIMINATION OU TRAITEMENT)

Selon le scénario par défaut de la méthode d'évaluation, la distance de transport standard entre le site de démolition et l'installation de broyage/tri est de 50 km. Une distance supplémentaire de 50 km pour le transport est calculée pour les matériaux mis en décharge, puisqu'ils doivent être transportés de l'installation de broyage/tri jusqu'à la décharge. Ce transport est calculé sur l'ensemble du poids du produit. Le processus utilisé pour le transport par camion est le suivant : *Transport, transport de marchandises, camion, non spécifié {GLO}/ marché de / Coupure*.

C3 TRAITEMENT (EN VUE DE VALORISATION)

Dans ce module, le broyage des déchets dans une installation de traitement a été modélisé. La procédure standard consiste à recycler les produits à base de ciment pour les transformer en granulés et à les utiliser pour la construction de routes. Cela signifie que 99 % du produit est recyclé.

C4 ELIMINATION DES DÉCHETS NON VALORISÉS

Une partie des déchets libérés est éliminée dans une décharge. Cela signifie que seulement 1 % du produit est mis en décharge.

Processus de collecte	
Déchets collectés individuellement	0 kg
Déchets collectés avec les déchets de construction	12,58 kg
Systèmes de récupération	
Quantité de fibrociment à réutiliser	0 kg
Quantité de fibrociment à recycler	12,45 kg
Quantité de fibrociment destinée à la récupération d'énergie	0 kg
Quantité de fibrociment à éliminer	0,13 kg

BÉNÉFICE ET CHARGE, D

Les 99 % du produit qui sont recyclés sont transformés en granulés de béton qui remplacent le gravier sous les routes asphaltées. En outre, la production évitée d'électricité et de chaleur lors de l'incinération des déchets d'emballage en plastique et des déchets d'emballage en carton/papier est incluse dans ce module.

Matériaux récupérés sortants/ limites du système des matériaux	Processus de recyclage au-delà des limites du système	Contenu /Matériaux/ Économies d'énergie	Quantités liées
Panneau en fibrociment	Recycler	<i>Gravel, round {RoW}/ gravel and sand quarry operation / Cut-off, U</i>	12,45 kg
Emballage carton/papier	Incineration et	<i>Electricity, high voltage {FR}/ heat and power co-generation, wood chips, 6667 kW, state-of-the-art 2014 / Cut-off, U 0,18MJ+Heat, district or</i>	0,003 kg

	récupération d'énergie	<i>industrial, other than natural gas {FR} heat and power co-generation, wood chips, 6667 kW, state-of-the-art 2014 Cut-off, U 0,31 MJ</i>	
Emballage en plastique	Incinération et récupération d'énergie	<i>0,18 MJ Electricity, high voltage {FR} electricity production, natural gas, combined cycle power plant Cut-off, U+Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzerland} heat production, natural gas, at industrial furnace >100kW Cut-off, U 0,31.</i>	0,078 kg

INFORMATION FOR THE CALCULATION OF THE LIFE CYCLE ASSESSMENT

RCP utilisée	NF EN 15804+A2 et complément national NF EN 15804+A2/CN
Frontières du système	Du berceau à la tombe
Allocations	Aucune répartition entre les coproduits n'a été effectuée.
Représentativité Géographique	Pays de production : Hongrie
Temporelle	Année de production : 2023
Variabilité des résultats	Base de données : Ecoinvent 3.6
	EPD pour un seul site et un seul produit

RESULTAT DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Les tableaux suivants résument les résultats de l'ACV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

MND : Module non déclaré

Pour les indicateurs énergétiques utilisés comme matière première : une valeur négative correspond au changement d'utilisation des matières premières en combustibles (dans le cas de l'incinération, par exemple). Application de l'annexe I de la norme NF EN15804/CN.

INDICATEURS d'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE															
Impact Environnementaux	Etape de Production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Changement climatique - total kg CO2 equiv/UF ou UD	1,03E+01	2,52E+00	2,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,62E-01	9,13E-02	2,12E+00	1,73E-01	-2,12E-01
Changement climatique – combustibles kg CO2 equiv/UF ou UD	1,23E+01	2,52E+00	2,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,62E-01	9,12E-02	1,15E-02	4,90E-03	-2,12E-01
Changement climatique - biogénique kg CO2 equiv/UF ou UD	-1,98E+00	1,16E-03	2,58E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,49E-05	4,21E-05	2,11E+00	1,68E-01	-2,65E-04
Changement climatique – occupation des sols et transformation de l'occupation des sols kg CO2 equiv/UF ou UD	1,23E-02	9,24E-04	5,34E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,27E-05	3,34E-05	2,04E-06	1,37E-06	-5,77E-05
Appauvrissement de la couche d'ozone kg de CFC 11 equiv /UF ou UD	1,36E-06	5,57E-07	5,98E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,49E-08	2,01E-08	3,02E-09	2,02E-09	-3,10E-08
Acidification mole de H+ equiv / UF ou UD	5,37E-02	1,46E-02	4,41E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,69E-03	5,29E-04	1,12E-04	4,66E-05	-4,95E-04
Eutrophisation aquatique, eaux douces kg de P equiv / UF ou UD	5,10E-04	2,54E-05	3,73E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,88E-07	9,20E-07	9,70E-08	5,50E-08	-1,97E-06
Eutrophisation aquatique marine kg de N equiv / UF ou UD	1,17E-02	5,16E-03	1,82E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,46E-04	1,86E-04	4,71E-05	1,60E-05	-1,44E-04
Eutrophisation terrestre mole de N equiv / UF ou UD	1,33E-01	5,68E-02	1,94E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,18E-03	2,06E-03	5,17E-04	1,77E-04	-1,64E-03
Formation d'ozone Rhotochimique kg de NMCOV equiv/UF ou UD	3,86E-02	1,62E-02	4,97E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,25E-03	5,87E-04	1,42E-04	5,13E-05	-4,79E-04
Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux) kg Sb equiv/UF ou UD	4,57E-04	6,39E-05	3,59E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,48E-07	2,31E-06	5,23E-08	4,49E-08	-2,48E-06
Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles) MJ/UF ou UD	1,56E+02	3,80E+01	5,62E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,22E+00	1,38E+00	3,36E-01	1,37E-01	-3,19E+00
	2,73E+00	1,36E-01	4,75E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,98E-03	4,92E-03	7,08E-04	6,15E-03	-7,04E-01

SWISSPEARL

Besoin en eau m3 de privation equiv dans le monde / UF ou UD															
Emissions de particules fines Indice de maladies / UF ou UD	4,10E-07	2,27E-07	2,97E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,47E-08	8,19E-09	2,78E-09	9,03E-10	-6,48E-09
Rayonnements ionisants (santé humaine) kBq de U235 equiv / UF ou UD	7,71E-01	1,59E-01	1,92E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,53E-03	5,76E-03	2,59E-03	5,62E-04	-3,05E-03
Ecotoxicité (eaux douces) CTUe / UF ou UD	2,18E+02	3,39E+01	1,06E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,34E+00	1,23E+00	1,44E-01	8,89E-02	-1,14E+00
Toxicité humaine, effets cancérigènes CTUh / UF ou UD	5,94E-09	1,10E-09	1,70E-11	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,68E-11	3,98E-11	4,50E-12	2,10E-12	-4,68E-11
Toxicité humaine, effets non cancérigènes CTUh / UF ou UD	1,88E-07	3,71E-08	4,05E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,15E-09	1,34E-09	1,07E-10	6,32E-11	-1,19E-09
Impacts liés b l'occupation des sols / Qualité des sols Sans dimension / UF ou UD	8,98E+01	3,30E+01	2,81E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,84E-01	1,19E+00	2,76E-02	2,88E-01	-8,49E-01

UTILISATION DES RESSOURCES															
Utilisation des ressources	Etape de Production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF ou UD	1,26E+01	4,76E-01	2,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,20E-02	1,72E-02	1,53E-02	1,11E-03	-5,32E-02
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisés comme matières premières) - MJ/UF ou UD	1,26E+01	4,76E-01	2,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,20E-02	1,72E-02	1,53E-02	1,11E-03	-5,32E-02
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire	1,66E+02	4,04E+01	6,02E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,36E+00	1,46E+00	3,46E-01	1,46E-01	-3,51E+00

non renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF ou UD															
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF ou U	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF ou UD	1,66E+02	4,04E+01	6,02E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,36E+00	1,46E+00	3,46E-01	1,46E-01	-3,51E+00
Utilisation de matière secondaire - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce - m3/UF ou UD	8,94E-02	4,63E-03	1,30E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,14E-04	1,68E-04	6,44E-05	1,46E-04	-1,66E-02

CATEGORIE DE DECHETS															
CATEGORIE DE DECHETS	Etape de Production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés - kg/UF ou UD	3,99E-04	9,64E-05	3,76E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,05E-06	3,49E-06	4,28E-07	2,05E-07	-4,63E-06
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF ou UD	6,33E+00	2,41E+00	3,86E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,63E-03	8,73E-02	3,82E-02	9,31E-01	-7,90E-03
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF ou UD	7,38E-04	2,50E-04	2,31E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,54E-05	9,03E-06	3,55E-06	9,00E-07	-3,50E-06

FLUX SORTANTS															
FLUX SORTANTS	Etape de Production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Composants destiné à la réutilisation - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E+01	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie Electrique fournie à l'extérieur - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	5,99E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie Vapeur fournie à l'extérieur - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	1,03E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

INDICATEURS d'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE						
Impact Environnementaux	Etape de Production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Changement climatique - total <i>kg CO2 equiv/UF ou UD</i>	1,03E+01	2,76E+00	0,00E+00	2,55E+00	1,56E+01	-2,12E-01
Changement climatique – combustibles fossiles <i>kg CO2 equiv/UF ou UD</i>	1,23E+01	2,76E+00	0,00E+00	2,69E-01	1,53E+01	-2,12E-01
Changement climatique - biogénique <i>kg CO2 equiv/UF ou UD</i>	-1,98E+00	1,42E-03	0,00E+00	2,28E+00	2,97E-01	-2,65E-04
	1,23E-02	9,78E-04	0,00E+00	4,96E-05	1,33E-02	-5,77E-05

SWISSPEARL

Changement climatique – occupation des sols et transformation de l’occupation des sols kg CO2 equiv/UF ou UD						
Appauvrissement de la couche d’ozone kg de CFC 11 equiv /UF ou UD	1,36E-06	5,98E-10	0,00E+00	6,01E-08	1,42E-06	-3,10E-08
Acidification mole de H+ equiv / UF ou UD	5,37E-02	4,41E-05	0,00E+00	2,38E-03	5,61E-02	-4,95E-04
Eutrophisation aquatique, eaux douces kg de P equiv / UF ou UD	5,10E-04	3,73E-07	0,00E+00	1,66E-06	5,12E-04	-1,97E-06
Eutrophisation aquatique marine kg de N equiv / UF ou UD	1,17E-02	1,82E-05	0,00E+00	9,95E-04	1,27E-02	-1,44E-04
Eutrophisation terrestre mole de N equiv / UF ou UD	1,33E-01	1,94E-04	0,00E+00	1,09E-02	1,45E-01	-1,64E-03
Formation d’ozone photochimique kg de NMCOV equiv/UF ou UD	3,86E-02	4,97E-05	0,00E+00	3,03E-03	4,17E-02	-4,79E-04
Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux) kg Sb equiv/UF ou UD	4,57E-04	6,43E-05	0,00E+00	2,66E-06	5,24E-04	-2,48E-06
Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles) MJ/UF ou UD	1,56E+02	3,81E+01	0,00E+00	4,07E+00	1,98E+02	-3,19E+00
Besoin en eau m3 de privation equiv dans le monde / UF ou UD	2,73E+00	1,41E-01	0,00E+00	1,48E-02	2,88E+00	-7,04E-01
Emissions de particules fines Indice de maladies / UF ou UD	4,10E-07	2,97E-10	0,00E+00	5,66E-08	4,67E-07	-6,48E-09
Rayonnements ionisants (santé humaine) kBq de U235 equiv / UF ou UD	7,71E-01	1,60E-01	0,00E+00	1,84E-02	9,49E-01	-3,05E-03
Ecotoxicité (eaux douces) CTUe / UF ou UD	2,18E+02	1,06E-01	0,00E+00	2,80E+00	2,20E+02	-1,14E+00
Toxicité humaine, effets cancérigènes CTUh / UF ou UD	5,94E-09	1,70E-11	0,00E+00	9,32E-11	6,05E-09	-4,68E-11
Toxicité humaine, effets non cancérigènes CTUh / UF ou UD	1,88E-07	3,75E-08	0,00E+00	2,66E-09	2,28E-07	-1,19E-09
Impacts liés b l’occupation des sols / Qualité des sols Sans dimension / UF ou UD	8,98E+01	3,30E+01	0,00E+00	1,79E+00	1,25E+02	-8,49E-01

UTILISATION DES RESSOURCES						
Utilisation des ressources	Etape de Production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF ou UD	1,26E+01	4,79E-01	0,00E+00	4,57E-02	1,31E+01	-5,32E-02
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF ou UD	1,26E+01	4,79E-01	0,00E+00	4,57E-02	1,31E+01	-5,32E-02
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF ou UD	1,66E+02	4,05E+01	0,00E+00	4,31E+00	2,11E+02	-3,51E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF ou U	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF ou UD	1,66E+02	4,05E+01	0,00E+00	4,31E+00	2,11E+02	-3,51E+00
Utilisation de matière secondaire - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - MJ/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce - m3/UF ou UD	8,94E-02	4,76E-03	0,00E+00	4,93E-04	9,47E-02	-1,66E-02

CATEGORIE DE DECHETS						
CATEGORIE DE DECHETS	Etape de Production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Déchets dangereux éliminés - kg/UF ou UD	3,99E-04	3,76E-07	0,00E+00	1,02E-05	4,09E-04	-4,63E-06
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF ou UD	6,33E+00	3,86E-03	0,00E+00	1,06E+00	7,40E+00	-7,90E-03
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF ou UD	7,38E-04	2,31E-07	0,00E+00	2,89E-05	7,67E-04	-3,50E-06

FLUX SORTANTS						
FLUX SORTANTS	Etape de Production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Composants destiné à la réutilisation - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E+01	1,17E+01	0,00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie - kg/UF ou UD	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie Electrique fournie à l'extérieur - MJ/UF ou UD	0,00E+00	5,99E-01	0,00E+00	0,00E+00	5,99E-01	0,00E+00
Energie Vapeur fournie à l'extérieur - MJ/UF ou UD	0,00E+00	1,03E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,03E+00	0,00E+00

INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT LA PERIODE D'UTILISATION

AIR INTERIEUR : COV ET FORMALDEHYDE (LE CAS ECHEANT)

Les émissions intérieures sont mesurées pour le Patina Structure et documentées dans le rapport d'émission M1 d'Eurofins publié le 18/12/2020. La certification M1 est un système finlandais de classification des émissions qui classe les matériaux de construction en fonction de la quantité d'émissions qu'ils émettent dans l'air. La note M1 correspond à la meilleure qualité, c'est-à-dire au niveau d'émission le plus bas.

RESISTANCE AU DEVELOPPEMENT DE LA CROISSANCE FONGIQUE (LE CAS ECHEANT)

Aucun rapport d'essai n'est disponible concernant le comportement du produit contre la croissance fongique. Toutefois, les panneaux en fibrociment sont généralement résistants à la croissance fongique en raison de la composition du ciment, du sable et des fibres de cellulose, qui créent un environnement hostile aux moisissures.

ÉMISSIONS RADIOACTIVES (LE CAS ECHEANT)

Les matériaux utilisés dans la production des panneaux en fibrociment ne sont pas radioactifs.

SOL ET EAU (LE CAS ECHEANT)

Les plaques en fibrociment ne seront pas en contact avec le sol ou l'eau.

CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

CONFORT HYGROTHERMIQUE

Les panneaux en fibrociment Swisspearl permettent la diffusion de la vapeur, ce qui contribue à la régulation des niveaux d'humidité dans l'enveloppe du bâtiment et à la réduction de la condensation sur les fenêtres froides, empêchant ainsi la formation de moisissures.

CONFORT ACOUSTIQUE

Les panneaux en fibrociment Swisspearl n'offrent pas de qualités spécifiques d'absorption acoustique, mais peuvent contribuer à réduire la transmission des sons entre les pièces. Cela dépend fortement de l'épaisseur des panneaux et des autres matériaux de l'enveloppe du bâtiment.

CONFORT VISUEL

Les panneaux en fibrociment Swisspearl Patina sont disponibles en différentes finitions et couleurs, ce qui leur confère un aspect attrayant.

CONFORT OLFACTIF

Les panneaux Swisspearl ne dégagent pas d'odeurs et contribuent donc à un environnement intérieur agréable

ADDITIONAL INFORMATION (OPTIONAL)

Par exemple, en détaillant le secteur du recyclage ou le calcul des économies d'énergie

SWISSPEARL